

# OMNIGUARD NF

Gespoten folie voor de tijdelijke bescherming binnen en buiten van glasramen en andere kunststof, gelakte en glas oppervlakken. Aanbrengen met airless verfspuittoestel of verfrol. Verwijderen als een plastic folie.



Stap1: verspuiten



Stap2: beschermfolie



Stap3: verwijderen

## PRODUCTOMSCHRIJVING

OMNIGUARD NF is een watergedragen emulsie van gemodificeerde natuurlijke harsen, zonder solventen, klaar voor gebruik, reukarm en milieuvriendelijk. Deze vloeistof wordt verspoten met airless verfspuitapparatuur of aangebracht met verfrol en droogt op korte tijd tot een afpelbare, lichtdoorlatende en flexibele beschermfolie. Deze folie beschermt kunststof, gelakte en glasoppervlakken tegen beschadigingen tijdens bouwwerken. OMNIGUARD NF kan tot langer dan 12 maanden op de ondergrond worden gelaten en is eenvoudig te verwijderen bij het einde van de werken als een plastic folie. OMNIGUARD NF laat geen residu na en is geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.

## VOORDELEN

- » Kostenbesparend: bescherming tegen bouwschade
- » Tijdbesparend: eenvoudig en snel aanbrengen met airless verfspuittoestel of verfrol.
- » Watergedragen, bevat geen solventen.
- » Zowel binnen- als buitenbescherming, voor korte en lange duur, tot einde bouwwerken.
- » Komt niet los door de wind.
- » Bescherming voor talrijke ondergronden.
- » Ramen en deuren kunnen tijdens de bouwwerken open en dicht, zonder de beschermfilm los te maken, door OMNIGUARD NF te laten drogen met geopende ramen/deuren.
- » Lichtdoorlatend.

## UITVOERING

### Alvorens te starten:

- » Proefstuk zetten op een weinig zichtbare plaats. Na minimum 3 dagen film verwijderen als controletest.
- » Ventilatioorosters,... afplakken met tape.
- » OMNIGUARD NF omroeren (geen water of andere verdunners toevoegen).
- » Vereisten: T: > 5°C ; droge ondergrond; niet aanbrengen in volle zon of tijdens neerslag.

### OMNIGUARD NF AANBRENGEN

- » Aanbrengen met
  - geschikte airless (verf)spuitapparatuur;
  - langharige verfrol: steeds in 2 lagen
- » Totaal indicatief verbruik: 0,3 à 0,6 kg/m<sup>2</sup>
- » Afhankelijk van omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid, verluchting en gespoten laagdikte zal de film na 4 à 48 uur (indicatief) uitgedroogd zijn tot een beschermfolie. Tijdens deze droogtijd mag de gespoten beschermfilm niet in aanraking komen met enige vorm van water/neerslag

# OMNIGUARD NF

## TECHNISCHE GEGEVENS

- (regen, sneeuw, condens,...).
- » In geval van binnenapplicatie, voldoende verluchting voorzien.
  - » Onmiddellijk na gebruik, materiaal met water reinigen.
  - » Na einde werken, OMNIGUARD NF verwijderen als een plastic folie.
- 
- » Uitzicht : witte vloeistof
  - » Verbruik: 0,5 - 0,6 kg/m<sup>2</sup> (indicatief gemiddeld verbruik).
  - » Dichtheid : +/- 0,95 kg /l.
  - » Eigenschappen na droging: semi-transparant, flexibel.
  - » Weerbestendig: na 4 à 48 uur (afhankelijk van laagdikte, temperatuur, ...)
  - » Opslag: 5 – 20 °C; beschut, droog en uit direct zonlicht.
  - » Bewaring: 12 maanden vanaf productiedatum (originele ongeopende verpakking).

## VERPAKKING

10 kg emmer – Pallet: 44 x 10 kg  
120 kg drum – Pallet: 3 x 120 kg  
Andere verpakking mogelijk op aanvraag.

## VEILIGHEID

Raadpleeg het veiligheidsdatablad van dit product alvorens het toe te passen. Het dragen van handschoenen, mondkapje en oogbescherming is aanbevolen. Bij oogcontact onmiddellijk overvloedig spoelen met koud water gedurende minstens tien minuten, en steeds een arts raadplegen.

## EXTRA

- » Aarzel niet ons te contacteren voor verdere technische informatie over OMNIGUARD NF en geschikte airless verfspuittoestellen.
- » In geen enkel geval kan HEVADEX bvba aansprakelijk worden gesteld voor schade op ondergronden beschermd met OMNIGUARD NF.

DATUM OPMAAK VAN DEZE VERSIE: 23/01/2017

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing. Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te lichten en raad te geven. Ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen aan deze fiche t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit. De bovenstaande informatie is gebaseerd op onze huidige kennis. HEVADEX bvba is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de producten indien die niet overeenstemmen met de aanbevelingen en gebruiksaanwijzingen. De aanbevelingen en gebruiksaanwijzingen zoals hierboven beschreven zijn slechts indicatief en houden geen absolute regels in aangezien bepaalde elementen aan onze controle kunnen ontsnappen. Gelieve HEVADEX bvba te raadplegen. Zij zullen u adviseren over uw specifieke toepassing.